

Grund multifuncțional

UZIN PE 260

Grund în dispersie pentru substraturile existente în lucrările de renovare

DOMENIUL PRINCIPAL DE APLICARE:

UZIN PE 260 NEW este un grund puternic concentrat în dispersie care este utilizat pe suprafețe dense, precum și pe suprafețe absorbante, mai ales înainte de nivelarea lucrărilor. Pentru aplicații în interior.

AVANTAJELE / PROPRIETĂȚILE PRODUSULUI:

Nediluat ca grund de lipire:

pe suprafețele existente care necesită recondiționare, pe reziduuri de adezivi sau compuși de nivelare bine lipiti, impermeabili (de exemplu, rășină sintetică, neopren, bitum sau adezivi de dispersie)

pe substraturi dense sau substraturi cu absorbție scăzută (de exemplu pardoseli din piatră și ceramică, acoperitori rezistenți la apă, acoperitori epoxidice)

pe asfaltul mastic existent sau asfalt turnat

pe șapa de magneziu și șapa de piatră

pe plăci P4 - P7, OSB-2 până la plăci OSB-4 sau altele substraturi de lemn adecvate

înainte de lucrări de nivelare cu șape autonivelante din ciment sau sulfat de calciu UZIN

pe instalația de încălzire în pardoseală cu apă caldă

pentru expunerea la roțile conform cu DIN EN 12 529

pentru trafic greu în locații casnice, comerciale sau industriale

Diluat ca grund de lipire:

pe substraturi prăfuite și absorbante



AVANTAJELE / PROPRIETĂȚILE PRODUSULUI:

UZIN PE 260 NOU impresionează prin aderența perfectă pe aproape toate tipurile de substraturi.

Compoziție: copolimeri de acrilat de stiren modificat, agenți de umectare și spumare, conservanți și apă.

Foarte concentrat

Formează peliculă

Agent de lipire ideal pe suprafețe dense

Efect de barieră ridicat împotriva amestecării apei

Fără solvent

EMICODE EC 1 PLUS / Emisii foarte joase

RAL-UZ 113 / Compatibil cu mediul din cauza emisiilor scăzute



TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Ambalaj	CUB simplu
Cantitate Ambalaj	1 kg, 5 kg, 10 kg
Valabilitate	min. 12 luni
Culoare, umeda	alb
Culoare, uscata	transparent
Consum	40 - 150 g/m ²
Timp de Uscare	1 oră*
Temperatura Minima de Aplicare	min. 10 ° C / 50 ° F la nivelul pardoselii

* La 20 ° C / 68 ° F și 65% umiditate relativă. Consultați și „Schema de aplicații”.



PREGĂTIREA SUBSTRATULUI:

Substratul trebuie să fie solid, rezistent fizic, uscat, fără fisuri, curat și fără materiale care ar putea afecta aderența (de exemplu, murdărie, ulei, grăsimi). Șapele din sulfat de calciu trebuie șlefuite și aspirate bine. Substratul trebuie testat în conformitate cu standardele și buletinele aplicabile și orice deficiențe trebuie raportate.

Toate secțiunile de suprafață slab legate sau moi (de exemplu, agenți de separare, reziduuri libere de adezivi, compuși de nivelare, acoperitori sau vopselele) trebuie îndepărtate prin periaj, șlefuire, măcinare sau sablare. Substraturile vechi, netede și neabsorbante trebuie curățate intens cu RZ Grundreiniger, după uscare trebuie să fie șlefuite mat. Aspirați bine pentru a îndepărta materialul liber și praful. Permiteți întotdeauna grundurilor să se usuce complet.

Consultați Fișele Tehnice ale celorlalte produse utilizate.

PRELUCRARE:

1. Înainte de utilizare, lăsați recipientele să ajungă la temperatura camerei și agitați bine.
2. Aplicați un strat complet și uniform de grund pe suprafață folosind role de nailon UZIN (art.no.: 9394) sau o role de lână scurtă de miel. Evitați acumularea.
3. Curățați uneltele cu apă imediat după utilizare.

CONSUM:

Diluarea (grund: apă) Consumul de UZIN PE 260 NOU
pur 100 - 150 g / m²
1: 1 aprox. 75 g / m²
1: 2 aprox. 50 g / m²
1: 3 aprox. 40 g / m²

APLICARE:

Foundation / Application	Consum	Timp de Uscare
Reziduuri adezive bine lipite și rezistente la apă	100 - 150 g/m ² (pur)	aproximativ 1 oră*
Asfalt mastic neted, substraturi dense	100 - 150 g/m ² (pur)	aproximativ 1 oră*
PAL, substraturi din lemn	100 - 150 g/m ² (pur)	aproximativ 1 oră*
Sapa de magnezie și lemn de piatra	100 - 150 g/m ² (pur)	aproximativ 1 oră*
Substraturi cu suprafață prăfuită sau aspră	50 - 75 g/m ² (1:2 to 1:1)	aproximativ 1 oră*
Substraturi absorbante, de ex. sapa de ciment	aproximativ 40 g/m ² (până la 1:3)	aproximativ 30 minute*

* La 20 °C și 65% umiditate relativă.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE:

Termen valabilitate minim 12 luni în ambalajul original când este păstrat în condiții relativ reci. Recipientii deschiși trebuie resigilați cu atenție iar conținutul ramas trebuie utilizat cât de repede se poate. Acclimatizați recipientii înainte de utilizare.

Condițiile optime de lucru sunt 15-25 °C, temperatura pardoselii peste 15 °C / 59 °F și umiditatea relativă a aerului sub 65%. Temperaturile scăzute și umiditatea ridicată a aerului prelungesc timpul de uscare, în timp ce temperaturile ridicate și umiditatea scăzută a aerului scurtează timpul de uscare.

Când aplicați compuși de nivelare în mai multe straturi, permiteți fiecărui strat să se usuce complet, aplicați UZIN PE 260 NOU (dilat 1:3) și, după un timp suficient de uscare, aplicați următorul strat.

Dacă aplicați un strat de nivelare cu o grosime mai mare de 10 mm, trebuie utilizate grundurile din rășină epoxidică, cum ar fi UZIN PE 460 sau PE 480. Nu este potrivit ca grund sub adeziv pentru podele din lemn. Nu este potrivit pentru utilizarea pe reziduuri de adezivi solubili în apă (de ex. adezivi cu sulfat) sau fixatori. Vă rugăm să căutați produsele potrivite din catalogul de produse UZIN.

Următoarele standarde, reglementări și publicații sunt aplicabile și în special recomandate:

DIN 18 365 "Lucrul cu acoperitori pardoseli"

DIN 18 356 „Lucrul cu podele din lemn”

Publicația TKB „Evaluarea și pregătirea substraturilor pentru lucrări de pardoseli și pardoseli din lemn

Publicația BEB „Evaluarea și pregătirea pardoselilor

PROTECȚIA MUNCII ȘI A MEDIULUI:

Fara solvent. Utilizarea loțiunii pentru protecția pielii este întotdeauna recomandată. Nu lăsați la îndemâna copiilor. Asigurați ventilație completă în timpul și după prelucrare / uscare! Evitați mâncatul, băutul și fumatul în timp ce procesați produsul. În caz de contact cu ochii sau pielea, clătiți bine și imediat cu apă. Nu permiteți intrarea în sistemul de canalizare, cursuri de apă sau sol. Curățați instrumentele cu apă și săpun imediat după utilizare.

EMICODE EC 1 PLUS - „Emisii foarte scăzute” În sfera cunoștințelor actuale, nu emite emisii de formaldehidă, materiale periculoase sau compuși organici volatili (VOC). Când este complet uscat, are un miros neutru și nu prezintă risc fiziologic sau ecologic. Premisele de bază pentru o calitate cât mai bună a aerului din interior în urma lucrărilor de acoperire a pardoselii sunt în conformitatea cu standardele condițiilor de muncă, precum și substratul uscat complet, grundul și compusul de netezire. Produsul conține izotiazolinone. Pentru informații referitoare la alergii, sunați la +49 (0) 731 4097-0 (Germania).

ELIMINARE:

Acolo unde este posibil, colectați reziduurile de produs și reutilizați-le. Nu permiteți scurgerea în canalizări, cursuri de apă sau sol. Recipientii de plastic goi, razuite și fără produs sunt reciclabili. Containerele cu reziduuri lichide, precum și produsul lichid, sunt clasificate ca deșeuri speciale. Resturile de produs întarite sunt clasificate ca deșeuri de construcții.